

T708 / 1015

KÖSTER Asofalt-42 Asfalt Boyası

Asfalt yüzeyler için dekoratif renkli kaplama

Genel Bilgi:

KÖSTER Asofalt-42 Asfalt Boyası asfalt yüzeylere uygulanan, dekoratif renkli yüzey kaplama sistemidir.

Paket bileşenleri şunlardır:

- Asofalt-42 Boya (toz bileşen + sertleştirici)

Asfalt yüzeylere uygulanan toz ve sıvı bileşenden oluşan, toz bileşen ve sertleştirici sıvı reçine karışımıdır.

- Asofalt-42 Cila (tek bileşenli)

Boyama işlemi tamamlanmış yüzeylere uygulanan parlak ve su itici özelliğe sahip şeffaf ciladır.



Özellikler ve Avantajlar:

- Yüksek aşınma direncine sahiptir.
- UV dayanımlıdır, solmaz, kararmaz.
- Dış hava koşullarına karşı dayanımlıdır.
- Suya karşı son derece dayanımlıdır.
- Uygulaması süratlidir.
- Ekonomiktir.
- Zedelenmesi durumunda tamirati, bakımı ve yenilenmesi kolay ve süratlidir.

Renk: beyaz, kırmızı, sarı, mavi



Teknik Veriler:

ASOFALT-42 Boya (toz bileşen):

Renk	muhtelif
Görünüm	renkli, ince toz
Dökme yoğunluğu	takr. 1,56 kg / dm ³
Basma dayanımı (14 gün) EN 196-1	39,0 N / mm ²
Eğilme dayanımı (14 gün) EN 196-1	6,0 N / mm ²
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +30°C arasında

ASOFALT-42 Boya (sertleştirici):

Renk	muhtelif
Görünüm	kıvamlı sıvı
Dökme yoğunluğu	takr. 1,02 kg/dm ³
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +30°C arasında

ASOFALT-42 Cila:

Renk	şeffaf
Görünüm	ince akışkan sıvı
Yoğunluk	takr. 0,98-1,02 gr/cm ³
Aşınma direnci	+
UV direnci	+
Su direnci	+

Kullanım Alanları:

- Yürüyüş yolları, bisiklet yolları
- Parklar
- Halka açık alanlar
- Kaldırımlar
- Fuar alanları
- Galeri ve sergi alanları
- Otoparklar, oto galerileri
- Villa, site ve apartmanlar vb.

KÖSTER

Waterproofing Systems

T708 / 1015

Kullanım Şekli:

Uygulama yapılmadan önce asfalt yüzeyler basınçlı su ve fırça yardımı ile iyice temizlenmeli ve gerekli tamiratlar yapılmalıdır.

Yeni uygulanmış asfalt yüzeyler uygun sıcaklığa gelene kadar soğumaya bırakılmalıdır. Asfalt yüzeylerde astarlama gerekli değildir.



Karışımın Hazırlanması:

Sıvı bileşen olan sertleştirici (20kg) uygun bir kovaya aktarılır. Daha sonra üzerine 1 torba toz bileşen (30kg) sürekli karıştırma altında yavaşça eklenir. 3 dakika boyunca düşük devirli matkap ve karıştırıcı uç ile karıştırma işlemi yapılmalıdır. Elle karıştırma işlemi kimyasalların tam olarak tepkimeye girmemesi sebebi ile yapılmamalıdır.

Hazırlanan karışım 1 dakika bekletildikten sonra 30 saniye kadar tekrar karıştırılarak kullanıma hazır hale gelir.

Asfalt-42 Boya Uygulanması:

Asfalt yüzeylerde : Hazırlanan karışım ilk katta asfalt dokusundaki boşlukların doldurulması amacı ile çekçek ile yüzeye yayılmalı ve kurumadan fırça ile yüzeye yedirilmelidir. İlk kat kuruduktan sonra ikinci kat fırça ile uygulanmalıdır.

Asfalt-42 Cila Uygulanması:

Boya tabakası kuruduktan sonra üzerine beklemeden cila uygulanmalıdır. Cila uygulaması uygun püskürtücü ekipman veya fırça ile yapılabilir. Cila uygulamadan önce boya tabakasının su - yağmur ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar:

Islak veya donmuş yüzeylere uygulama yapmayınız.

+5°C'nin altındaki sıcaklıklarda veya uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5°C'nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulama yapılmaz.

Boya ve cila uygulamalarından sonra tama olarak kuruyana kadar yüzeyleri su, kar ve yağmura karşı koruyunuz.

Aletlerin Temizliği:

Uygulamadan hemen sonra su ile yapılır.

Sarfiyat :

Boya	(asfalt yüzeylerde)	2,0 – 2,5 kg/m ²
Cila		0,2 – 0,3 kg/m ²

Ambalaj:

ASOFALT-42 Boya (toz bileşen)	30 kg kraft torba
ASOFALT-42 Boya (sertleştirici)	20 kg bidon



ASOFALT-42 Boya (cila)	5 kg bidon
------------------------	------------



Depolama:

Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında saklayınız. Donmaktan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

KÖSTER

Waterproofing Systems

T708 / 1015

Dikkat:

ASOFALT-42 Boya (toz bileşen) : Çimento içerir, göz ve deri temasından kaçınınız. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız. Deri ile temas halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz ile temas halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir hekime başvurunuz. Profesyonel kullanım içindir, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.



Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemlemesi gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir. Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

Revize Tarihi: 09-01-2018