

weber easy work

Hava sürükleyici akışkanlaştırıcı harç katkısı

Teknik Bilgi Föyü

Düzenleme :17.03.2016

Revizyon No: 000

■ Tanımı

Şantiyelerde üretilen siva, şap ve benzeri harçların işlenebilirliğini iyileştiren hava sürükleyici akışkanlaştırıcı harç katkısı.

■ Avantajları

- Kullanıma hazır ve pratik olma
- Harcın işlenebilirliğini iyileştirme
- Harç zaiyatını azaltma

■ Uygulama alanı

- Her türlü inşaat temellerinde, bodrumlarda, istinat duvarlarında, menfezlerde, tünellerde, havuzlarda, teras ve benzeri yapıların siva ve şaplarında kullanılır.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arası.
- Karışımda kullanılacak kum temiz, çimento taze ve bozulmamış olmalıdır.

■ Uyarılar ve öneriler

- Önerilen miktardan çok yüksek oranlarda kullanım hava sürükleyici dayanımlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Katkı miktarına dikkat edilmelidir.

■ Referans standartları

- Bayındırlık Poz. No: 04.379/A04

■ Uygulama

- **weber easy work** kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
- **weber easy work** temiz karışım suyuna ilave edilmeli ve karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan **weber easy work**'lü karışım, kuru karışıma ilave edilmelidir.
- Karıştırma işleminin elle yapılacağı durumlarda katkı miktarı artırılmalıdır.

■ Tüketim

Ürün	Tüketim
weber easy work	Çimento ağırlığının %0,5'i kadar: (100 kg. çimento için 0,5 lt.) Not: Önerilen miktar sadece yol göstericidir. Şantiyede kullanılan agregaya, çimentoya, ortam sıcaklığına göre değişmektedir.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.weber.com.tr • info@weber.com.tr • Çözüm hattı: 444 6 990

