

weber.prim ADR

Aderans artırıcı astar

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 23.06.2015
Revizyon No: 000

■ Tanımı

Akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli aderans astarı.

■ Avantajları

- Kullanıma hazır.
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında pürüzlü bir yüzey oluşturarak yüzey mukavemetini destekleme.

■ Uygulama alanı

- Tüm tadilatlarda, seramik yapıştırma harçları öncesinde yüzey aderansını arttırmak amacıyla astar olarak kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış mekan duvar;
 - Her türlü seramik kaplama,
- İç mekan zemin;
 - Her türlü seramik kaplaması
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama sınırı

- Alçı siva, alçı levha ve alçı blok üzerine uygulanmaz.
- Sürekli ıslak ve nemli yüzeylerde uygulanmaz.

■ Uygulama özellikleri

- **weber.prim ADR** üzerine seramik uygulaması için beklenilmesi gereken süre: min. 5 saat.

■ Uyarılar ve öneriler

- Uygulama sonrasında, kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- **weber.prim ADR**'nin sağlayacağı yüzey aderansının korunması için, uygulama sırasında kirlenmemesine özen gösterilmelidir.
- Cilt ile temasından kaçınılmalı ve uygulama sırasında eldiven kullanılmalıdır.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeydeki alçı, boya, tutkal, yağ, çimento artıkları tamamen temizlenmelidir.
- Yüzey su ile yıkanıp, kurumaya bırakılmalıdır.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Yüzey tamamen kuru olmalıdır.

■ Uygulama

- **weber.prim ADR**, inceltmeden homojen hale gelinceye kadar karıştırılır.
- **weber.prim ADR**, posteki rulo veya fırça ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır.

■ Tüketim

150-160 gr/m²

■ Ambalaj

Net 3 kg (2 lt)

■ Renk

Yeşil.

■ Uygulama aletleri

Posteki rulo, fırça.

■ Raf ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

- Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.
➢ Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ansızca Köyü Ansızca İç Kısım Sanayi Sok. No: 284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tet +90 (232) 397 07 00 • www.weber.com.tr • info@weber.com.tr • Çözüm hattı 444 6 990

