

■ Tanımı

Porozitesi ve emiciliği yüksek yüzeylerde sentetik ve su bazlı boyalar öncesinde uygulanan, aderansı artırıcı ve son kat boya tüketimini minimize eden saten astar

■ Uygulama alanı

• Yapıların iç cephelerinde özellikle porozitesi ve emiciliği yüksek yüzeylerde sentetik ve su bazlı boya altına, aderansı arttırmak ve son kat boya tüketimini azaltmak amacıyla astar olarak kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- İç cepheler;
 - Çimento bazlı sıvalar,
 - Brüt beton (**weber.tec R**, **weber.tec RK** veya **weber.tec RM** uygulanmış)
 - Alçı siva, alçı blok ve alçıpan yüzeyler,
 - Gazbeton (gazbeton sıvası veya **weber.tec RM** uygulanmış),
- Eski boyalı yüzeylerde,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama sınırı

- Islak, nemli ve tozlu yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.
- Ahşap ve metal yüzeylerde uygulanmaz.
- Doğrudan duvar kağıdı üzerine uygulanmaz.

■ Uygulama özellikleri

- Kuruma süresi: 6-24 saat.

■ Uyarılar öneriler

- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

■ Uygulama

- **weber.prim art**, inceltmeden, homojen hale gelinceye kadar karıştırılıp, posteki rulo veya fırça ile tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Boya uygulamasına, **weber.prim art** uygulamasından en az 6 saat sonra başlanmalıdır.

■ Tüketim

12 m²/l,

■ Ambalaj

15 l plastik kova.

■ Renk

Şeffaf.

■ Uygulama aletleri

Posteki rulo ve fırça.

■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.weber.com.tr • info@weber.com.tr • Çözüm hattı: 444 6 990

