

# weber.prim AS

## Akrilik esaslı astar

Teknik Bilgi Föyü  
Düzenleme :16.11.2015  
Revizyon No:002

### ■ Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, kullanıma hazır astar.

### ■ Avantajları

- Tek bileşenli, kullanıma hazır.
- Alçı sıva, alçı panel yüzeyler üzerinde güvenli kullanım
- Emiciliği yüksek ve tozuma riski olan yüzeylerde güvenli yapışma.
- Küçük, pratik ambalaj.

### ■ Uygulama alanı

- Porozitesi ve emiciliği yüksek yüzeylerde, seramik uygulaması öncesinde, su ve nem geçirimsizliğini sağlamak, tozumu önlemek ve sağlam yapışmayı sağlamak için kullanılır.
- Özellikle alçı yüzeyler için uygulanması uygundur.

### ■ Uygulama yüzeyleri

- Alçı sıva, alçı blok, alçı panel yüzeyler

### ■ Uygulama sınırı

- Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında kullanılmaz.
- Ahşap üzeri seramik uygulamalarında kullanılmaz.
- Metal yüzeylerde kullanılmaz.

### ■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey düzgün, kuru, temiz ve sağlam olmalıdır.
- Aderansı düşük zeminler kontrol edilmeli; zayıf kısımlar yüzeyden koparılmalıdır.

### ■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

### ■ Uygulama

- **weber.prim AS** inceltirmeden homojen bir hale gelinceye kadar karıştırılıp, posteki rulo veya fırça ile tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Su yalıtımı veya seramik uygulamasına **weber.prim AS** uygulamasından minimum 6 saat sonra geçilebilir.

### ■ Tüketim

- Yüzeye bağlı olarak: 90-100 ml/m<sup>2</sup>.  
(tek kat alçı yüzeyler için).

### ■ Ambalaj

- 1 lt'lik kovada (1 kolide 5 adet bulunur.)

### ■ Renk

- Şeffaf.

### ■ Uygulama aletleri

- Posteki rulo, fırça.

### ■ Raf ömrü

- Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
- Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.  
KemaIpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 • 35730 KemaIpaşa • İzmir • Türkiye  
Tel +90 (232) 397 07 00 • www.weber.com.tr • info@weber.com.tr • Çözüm hattı: 444 6 990

