

# weber.prim BT-MAX

## Polimer emülsiyon esaslı brüt beton astarı

Teknik Bilgi Föyü

Düzenleme : 22.04.2016

Revizyon No: 001

### ■ Tanımı

Polimer emülsiyon esaslı brüt beton astarı.

### ■ Avantajları

- Rahat uygulama
- Yüksek aderans
- Su kaybını dengeleme

### ■ Uygulama alanı

- Tüm yapılarda su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde duvar ve tavanlarda, çimento ve alçı esaslı siva altına aderansı ve çalışma süresini artırmak, su emiciliği engellemek amacıyla astar olarak kullanılır.

### ■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış mekanlarda;
  - Brüt beton
- Diğer uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### ■ Uygulama sınırı

- Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.
- **weber.prim BT-MAX** uygulamasından sonra en az 24 saat sonra siva, alçı uygulamasına geçilmelidir.

### ■ Uygulama özellikleri

- Renk: Turkuaz.
- Yoğunluk: 1,54 kg/l.
- Kuruma süresi: 60-120 dakika
- Karışım oranları

Ambalaj	12 kg.	25 kg.
Karışım suyu miktarı	5 l.	10,4 l.

### ■ Referans standartları

- Bayındırlık Poz. No: 04.555/03
- TSEK 208

### ■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

### ■ Uygulama

- **weber.prim BT-MAX** önerilen ölçülerde su ile temiz bir kaptaki homojen hale gelinceye kadar karıştırılıp, posteki rulo ile yüzeye uygulanmalıdır.
- Siva alçı uygulamasına geçilmeden önce yüzeydeki ürünün tamamen kurduğundan emin olunmalıdır.
- Kovadaki ürün aralıklarla karıştırılarak homojen halde tutulmalı, çökmemesine dikkat edilmelidir.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye  
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.weber.com.tr • info@weber.com.tr • Çözüm hattı: 444 6 990

