

# weber.prim C 300

## Silan/siloksan emülsiyon esaslı dış cephe astarı

Teknik Bilgi Föyü

Düzenleme : 08.02.2018

Revizyon No: 000

### ■ Tanımı

Silan/siloksan emülsiyon esaslı kullanıma hazır dış cephe astarı.

### ■ Avantajları

- Alkali ve tuz etkisine karşı dayanıklıdır.
- Eski yüzeylerin güçlendirilmesi ve hazırlanmasına olanak sağlar.

### ■ Uygulama alanı

- Yapıların dış cephelerinde özellikle eski ve tozuyan yüzeylerde, tozmayı engellemek ve aderansı artırmak amacıyla astar olarak kullanılır.

### ■ Uygulama yüzeyleri

- Dış Cepheler;  
-Çimento bazlı sıvalar  
-Brüt beton (**weber.tec R**, **weber.tec RK**, **weber.tec RM** veya **weber.tex organic paste** uygulanmış)  
-Gazbeton (gazbeton sıvası uygulanmış)  
• Diğer uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

### ■ Uygulama sınırı

- Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.

### ■ Uygulama özellikleri

- Kuruma süresi min: 6 saat.

### ■ Uyarılar öneriler

- Uygulama sonrasında tüm aletler kurumadan su ile temizlenmelidir.
- Ortam sıcaklığı 5 °C ile +30 °C arası olmalıdır.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

### ■ Uygulama

- **weber.prim C 300**, inceltirmeden, homojen hale gelinceye kadar karıştırılıp, posteki rulo veya fırça ile tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Seçilen son kat boya veya kaplamaya ait astarın uygulamasına, **weber.prim C 300** uygulamasından en az 6 saat sonra başlanmalıdır.

### ■ Uygulama aletleri

Posteki rulo, fırça.

### ■ Tüketim

- 12-14 m<sup>2</sup>/l (Tek kat için)

### ■ Ambalaj

Net 15 l. kova

### ■ Renk

Şeffaf.

### ■ Raf ömrü

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

### ■ Güvenlik önlemleri

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (toz maskesi, eldiven) kullanınız.Gözleri/yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

### ■ Yasal uyarı

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye  
Tel +90 (232) 397 07 00 • www.weber.com.tr • info@weber.com.tr • Çözüm hattı: 444 6 990

