

weber.rep grout rapid

Hızlı priz alan yüksek akıcılık özelliğine sahip grout harcı

■ Tanımı

Çimento esaslı, hızlı priz alan yüksek akıcılık özelliğine sahip, büzülme yapmayan, iklim şartlarına dirençli su geçirimsiz grout harcı.

■ Avantajları

- Uygulandıktan çok kısa zaman sonra yüksek aderans ve dayanıklılık.
- Yüksek akışkan olup kendiliğinden yerleşme ve büzülme yapmama.
- 20 dakikada priz alma ve 1 saat sonra trafiğe açılabilme.

■ Uygulama alanı

- **weber.rep grout rapid**, kısa sürede kullanıma açılması gereken rögar yataklarının montajında, onarımında, ve yükseltilmesinde, pist ve peronların onarımında, taşıt ve trafiğe maruz beton zeminlerin onarımında, bordür ve kaldırım taşlarının onarımında kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış mekan;
 - Çimento bazlı şap,
 - Beton döşeme,
 - Prefabrike beton,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama özellikleri

- Kullanılabilme süresi: yaklaşık 10 -15 dk.
- Uygulama kalınlığı: min. 10 mm.
max: 40 mm.
- Servise açılma süresi: 1 saat

■ Performans

- Basıncı dayanımı: > 15 N/mm² (1 saat sonra)
28 N/mm² (24 saat sonra)
45 N/mm² (7 gün sonra)
60 N/mm² (28 gün sonra)
- Eğilme dayanımı: > 4,5 N/mm² (24 saat sonra)
7,5 N/mm² (28 gün sonra)

■ Referans standartları

- Bayındırlık Poz No: 04.613/3C

■ Yüzey hazırlığı

- Uygulama yapılacak zemin yüzeyi temiz olmalı, kirden, tozdan ve zayıf parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.

- Uygulama yapılacak kalıbın sabitlenmesi, sızdırmaz olması ve çok iyi temizlenmesi gereklidir.
- Eğer uygulama eski beton üzerine yapılacaksa, uygulama öncesi yüzey mutlaka nemlendirilmelidir. Küçük su birikintilerinden kaçınılmalıdır.
- Malzeme hızlı priz alacağından dolayı uygulama yapılacak kadar malzeme hazırlanmalıdır.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arası.
- Kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Uygulama

- 25 kg'lık bir torba **weber.rep grout rapid** 3,75-4,25 lt miktarında temiz su bulunan kaba yavaş yavaş dökülerek, düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 3-4 dk kadar karıştırılmalıdır. Sertleşmekte olan harca su ilave edilmemelidir.
- Akışkan yapıdaki **weber.rep grout rapid** önceden hazırlanmış bulunan kalıbın tek tarafından kesintisiz olarak dökülmelidir, böylece karışım içerisinde hava sıkışması engellenmelidir.

■ Uyarılar ve öneriler

- Karışım suyu 20-25 °C aralığında olmalıdır.
- Dış hava koşullarına açık geniş yüzeyler, güneş ışınları ve rüzgardan **weber kür A** ile veya 48 saat süreyle telis bezi ile örtülerek korunmalıdır.
- Uygulama sonrası malzeme taze durumda iken aletler su ile temizlenmelidir.

■ Tüketim

- 2,1 kg/m² (1 mm kat kalınlığı için).

■ Ambalaj

- 25 kg'lık kraft torba.
(Palette 64 adet, 1600 kg).

■ Palet ölçüsü

- 107x107 cm.

■ Renk

- Gri.

■ Uygulama aletleri

El mikseri, çelik mala, çelik tel fırça.

■ Raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

BİLGİ İÇİNDİR

- > Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.
- > Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

Ansızca köyü Ansızca İç Kısım San. Sok. No: 284
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye

Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr



Weber ürünleri ISO 9001-
ISO 14001 - OHSAS 18001
yönetim sistemleri
standartlarına uygun
teslislerde üretilmektedir.

