

■ Tanımı

Çimento esaslı, polimer takviyeli, tamir ve montaj işlerinde ve su kaçaklarının yalıtımında kullanılan, hızlı priz alan, klorid içermeyen tamir ve montaj harcı.

■ Avantajları

- Uygulandıktan çok kısa zaman sonra yüksek aderans ve dayanıklılık.
- Uygulama kolaylığı ve hızlı priz alma.

■ Uygulama alanı

- **weber.tec Fix** kısa sürede kullanıma açılması gereken pencere ve kapı kasalarının montajında, betondaki boşlukların tamiratında, tie-rod boşlukların doldurulmasında, beton kenar tamirlerinde ve soğuk derz tamiratlarında su kaçaklarının yalıtım öncesi tıkanmasında kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- Çimento bazlı sivalar
- Brüt beton,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama özellikleri

- Kullanılabilme süresi: 3-4 dk.

■ Uyarılar ve öneriler

- **weber.tec fix**, demir olmayan metaller, örneğin alüminyum, çinko, kurşun veya bakır ile direkt temasta bırakılmamalıdır. Öncesinde **weber.rep AD** uygulanmalıdır.
- **weber.tec fix**'in alçı ile karıştırılması uygun değildir.
- **weber.tec fix** uygulamasında, sıcaklık hızlı priz alma işlemini hızlandırır, soğuk ise geciktirir.

■ Yüzey hazırlığı

- Uygulama yapılacak zemin yüzeyi veya montaj deliği temiz olmalı, kirde, tozdan ve zayıf parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Eğer çatlak tamiri yapılacaksa, uygulama yapılacak yer olabildiğince derin formda hazırlanmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey mutlaka önceden ıslatılmalıdır.
- Malzeme hızlı priz alacağından dolayı uygulama yapılacak kadar malzeme hazırlanmalıdır.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +1 °C ile +30 °C arası.

■ Uygulama

- Montaj yapılması:
 - 1 hacim temiz su içersine, 2,5 hacim **weber.tec fix** ilave edilerek karışım plastik kıvamına gelinceye kadar karıştırılır.
 - Malzeme hızlı sertleşeceğinden dolayı uzun süreli karışımlardan kaçınılmalıdır.
 - 1 dm 3'ün üzerindeki uygulamalarda malzeme harç kumu ile karıştırılmak suretiyle uygulanmalıdır.
- Çatlakların izole edilmesi:
 - 1 hacim temiz su içersine, 3 hacim **weber.tec fix** ilave edilerek karışım plastik kıvamına gelinceye kadar karıştırılır. Malzeme hızlı sertleşeceğinden dolayı uzun süreli karışımlardan kaçınılmalıdır.
 - Hazırlanan karışım bir mala yardımıyla bastırılarak doldurulmalıdır. Malanın basıncı, harç kendini çekene kadar sürdürülmelidir.
- Dikey ve tavan uygulamalarında:
 - 1 hacim temiz su içersine, 3 hacim **weber.tec fix** ilave edilerek karışım plastik kıvamına gelinceye kadar karıştırılır ve uygulama yapılır.
 - Uygulama sonrası malzeme taze durumda iken aletler su ile temizlenmelidir.

■ Tüketim

weber.tec fix 1 litre hacimsel dolgu için; yaklaşık 1,7 kg/m²

■ Ambalaj

10 kg'lık kraft torba.

■ Renk

Gri.

■ Uygulama aletleri

El mikseri, çelik mala, pah malası, çelik tel fırça.

■ Raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından

Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel +90 (232) 397 07 00 • www.weber.com.tr • info@weber.com.tr • Çözüm hattı: 444 6 990

