

■ Tanımı

Çimento esaslı, polimer modifiyeli, beton tesviye harcı.

■ Avantajları

- Kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.
- Anında düzgün görünüm kazandırır.
- Pürüzsüz yüzeyler oluşturarak son kat kaplamanın görünüşüne ve dayanıklılığına katkıda bulunur.

■ Uygulama alanı

- Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde, duvar ve tavanda, beton tesviye harcı olarak kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış cephelerde;
 - Brüt beton,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama sınırı

- Alçı, hazır renkli sıvalar, boyalar ve dış cephe kaplamaları üzerine uygulanmaz.

■ Uygulama özellikleri

- Hazırlanan harcin kullanılabilme süresi: Maksimum 2 saat.
- **weber.tec R** üzerine son kat uygulama için beklenilmesi gereken süre: Min. 8 gün.
- Uygulama kalınlığı: 1-10 mm.
- Uygulanabilecek kat kalınlığı: Maksimum 5 mm.
- Katlar arasında beklenilmesi gereken süre: 3 saat.

■ Referans standartları

- CE

■ Uyarılar ve öneriler

- Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey kalıp yağlarından mutlaka arındırılmış, temiz, sağlam ve nemli olmalıdır.
- Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya doyurulmalıdır.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Uygulama

- 25 kg'lık bir torba **weber.tec R**'ye ortalama 7 lt temiz su ilave edilmelidir.
- **weber.tec R**, mala veya düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım uygulama öncesinde 2 dakika dinlendirilmelidir.
- **weber.tec R**, çelik mala yardımıyla ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır.
- Birden fazla kat uygulanacak ise katlar arasında 3 saat beklenmeli ve bir sonraki katın uygulamasına geçilmeden önce yüzey mutlaka nemlendirilmelidir. Toplam kalınlık 10 mm'yi geçmemelidir.
- Yüzey düzgünlüğü nemli sünger ile sağlanmalıdır.

■ Tüketim

weber.tec R: 1,4 kg/m² (1 mm kalınlık için).

■ Ambalaj

25 kg'lık torbada,
(palette 64 adet, 1600 kg).

■ Palet ölçüsü

107x107 cm.

■ Renk

Gri.

■ Uygulama aletleri

El mikseri, çelik mala, perdah malası, sünger.

■ Raf ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından

Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel +90 (232) 397 07 00 • www.weber.com.tr • info@weber.com.tr • Çözüm hattı: 444 6 990

