

■ Tanımı

Çimento esaslı, polimer modifiyeli, kalın uygulanabilen beton tesviye harcı.

■ Avantajları

- Sudan etkilenmez.
- Beton yüzeyde yüksek aderans ve dayanıklılık sağlar.
- Elle veya makine ile uygulama olanağı verir.
- Kolay mastarlanabilen yapısıyla büyük yüzeylerde uygulama rahatlığı sağlar.

■ Uygulama alanı

- Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde beton tesviye harcı olarak kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış cephelerde;
 - Brüt beton,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama sınırı

- Alçı, hazır renkli sıvalar, boyalar ve dış cephe kaplamaları üzerine uygulanmaz.

■ Uygulama özellikleri

- Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi: 2 saat.
- **weber.tec RK** üzerine son kat uygulama için beklenilmesi gereken süre: Min. 8 gün.
- Uygulama kalınlığı: 5-20 mm.
- Uygulanabilecek kat kalınlığı: Max. 10 mm.
- Katlar arasında beklenilmesi gereken süre: 3 saat.

■ Referans standartları

- CE

■ Uyarılar ve öneriler

- Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey kalıp yağlarından mutlaka arındırılmış, temiz, sağlam ve nemli olmalıdır.
- Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya doyurulmalıdır.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Uygulama

ELLE UYGULAMA

- 25 kg'lık bir torba **weber.tec RK**'ya ortalama 6 lt. temiz su ilave edilmelidir.
- **weber.tec RK**, mala veya düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvamda gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım uygulama öncesinde 2 dakika dinlendirilmelidir.
- **weber.tec RK**, çelik mala yardımıyla tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır. 10 mm'den kalın uygulama gerektiği takdirde 3 saat sonra 2. kat uygulamasına geçilmelidir. Toplam kalınlık 20 mm'yi geçmemelidir.
- En az 2 saat sonra yüzey perdelanmalı ve çok düzgün yüzeyler için nemli sünger kullanılmalıdır. Uygulama sonrasında yüzey, boya ve dış cephe kaplamasına uygun hale gelmiş olacaktır.

MAKİNE İLE UYGULAMA

- 25 kg'lık bir torba için ortalama 6 lt. temiz su ilave edilmeli ve 10-15 dakika karıştırılmalıdır.

■ Tüketim

weber.tec RK 1,8-2 kg/m².
(1 mm kalınlık için).

■ Ambalaj

25 kg'lık torbada,
(palette 64 adet, 1600 kg).

■ Palet ölçüsü

107x107 cm.

■ Renk

Gri.

■ Uygulama aletleri

Sıva makinesi, el mikseri, çelik mala, mastar, sünger, perdelan malası.

■ Raf ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından

Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel +90 (232) 397 07 00 • www.weber.com.tr • info@weber.com.tr • Çözüm hattı: 444 6 990

