

weber.tec saten (Serpo Fill SF)

İnce saten macun

Teknik Bilgi Föyü

Düzenleme : 10.11.2015

Revizyon No: 001

■ Tanımı

Beyaz çimento ve toz polimer esaslı ince saten macun.

■ Avantajları

- Alçı ve alçı bazlı malzemelere göre daha yüksek aderans ve dayanıklılık.
- Alçının rutubetten kolay etkilenme özelliğine karşılık son kat kaplamada rutubet, yosunlaşma, tozuma vb. sorunlarını ortadan kaldırma.
- Suyu bünyesinde daha uzun süre tutarak yüzeyin hızlı kurumasını ve kılcal çatlakların oluşumunu önleme.
- Pürüzsüz ve sert yüzeyler oluşturarak, son kat kaplamanın görünüşüne ve dayanıklılığına katkıda bulunma.
- İç cephelerde, saten boya öncesi mükemmel yüzey hazırlığı.

■ Uygulama alanı

- Tüm yapıların iç ve özellikle dış cephelerinde, sıva yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesinde, yüzeylerdeki gözenek, çukur veya kılcal rötire çatlaklarının onarımında kullanılır.

■ Uygulama yüzeyleri

- İç ve dış cephelerde;
 - Çimento bazlı sıva,
 - Brüt beton (**weber.tec R**, **weber.tec RK**, **weber.tec RM 1**, **weber.tec RM 2** veya **weber.tec dolgu** uygulanmış),
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ Uygulama sınırı

- Sağlam olmayan ve 3 mm'den daha kalın sıva bozukluğu olan yüzeylerde uygulanmaz.
- Boya, hazır renkli sıva, serpmeye sıva veya dış cephe kaplaması uygulanmış yüzeyler üzerine uygulanmaz. (**weber.tec RM** veya **weber.tec RF** kullanılmalıdır.)

■ Uygulama özellikleri

- Harcın dinlendirilme süresi: 10 dakika.
- Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi: Max. 4 saat.
- Dokunma süresi: 4 saat.
- Tam kuruma süresi: 24 saat.
- Uygulama kalınlığı: 1-3 mm.
- Uygulanabilecek kat kalınlığı: Max. 1,5 mm.
- Katlar arasında beklenilmesi gereken süre: 2-3 saat.

■ Uyarılar ve öneriler

- **weber.tec saten** su ile karıştırıldıktan sonra dinlendirilme süresine mutlaka uyulmalı ve uygulama öncesi harç iyice karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan harç içerisinde hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.

- Uygulamadan hemen sonra malzemenin priz yapmasına fırsat vermeden çelik spatula veya mala ile yüzey düzeltilmelidir.
- Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.
- Tam kuruma süresi sonrasında zımpara ile düzeltme yapılmalıdır.

■ Yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, sağlam ve nemli olmalıdır.
- 3 mm'den derin çatlak ve kusurlar **weber.tec saten** uygulamasından en az 24 saat önce **weber.rep MA 200** veya **weber.rep HKS** ile tamir edilmelidir.
- Uygulama öncesinde yüzey mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya doyurulmalıdır.

■ Uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

■ Uygulama

- 20 kg'lık bir torba **weber.tec saten**'e ortalama 8,5 lt. temiz su ilave edilmelidir.
- **weber.tec saten**, mala veya düşük devirli bir el mikseri yardımıyla homojen bir kıvamda gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Harç, uygulama öncesinde 10 dakika dinlendirilmelidir.
- **weber.tec saten**, çelik mala yardımıyla tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanmalıdır.
- Birden fazla kat uygulanacak ise katlar arasında 2-3 saat beklenmeli, toplam kalınlık 3 mm'yi geçmemelidir.
- Uygulama sonrasında yüzey 2-3 gün nemlendirilmelidir.
- **weber.tec saten** tam olarak kuruduktan sonra yüzey zımparalanarak düzgünlük sağlanmalıdır.

■ Tüketim

weber.tec saten: 0,5-1 kg/m².
(1 mm kalınlık için).

■ Ambalaj

Net 25 kg'lık kovada.
(Palette 80 adet, 1600 kg).

■ Palet ölçüsü

107x107 cm.

■ Renk

Beyaz.

■ Uygulama aletleri

El mikseri, çelik mala, spatula, çelik tel fırça, zımpara.

■ Raf ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

BİLGİ İÇİNDİR

- Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.** sorumlu değildir.



Saint-Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak No: 284 • 35730 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel: +90 (232) 397 07 00 • www.weber.com.tr • info@weber.com.tr • Çözüm hattı: 444 6 990

